

ambra / ambra color

Beschreibung des Fußbodens			
Direktbeschichteter Laminatfußboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung			
Einsatzmöglichkeiten			
Der Laminatfußboden ambra wird empfohlen für den stark beanspruchten privaten Wohnbereich und den mäßig beanspruchten gewerblichen Bereich (EN 13329 - 31) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.606-410			
Technische Details		Aufbau	
Abmessungen (Dekorfläche)	1280 x 192 mm		1 Overlay Besonders widerstandsfähiges Melaminharz-Overlay Oberfläche feine Holzstruktur
Elementdicke	7 mm		2 Dekor-Papier Melamindekorfilm
Verpackung	Paket: 9 Elemente / 2,21 m ² / 13,64 kg Palette: 56 Pakete / 123,76 m ² / 784 kg		3 Trägerplatte HDF-Platte
Gewährleistung*	Privater Bereich: 10 Jahre Gewerblicher Bereich: 5 Jahre		4 Kantenimprägnierung Hydrophobierender Feuchteschutz
 Fremdüberwachte Qualität		5 Verriegelung (leimlos) LocTec Clickverbindung	
Klassifizierungen			
		Prüfungsmethode Norm	Bewertung gemäß Norm
	Beanspruchungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 13329	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	Beanspruchungsklasse 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 13329	Hotelzimmer, Kleinbüro
	LocTec Clickverbindung	-	Optimale Passung und lange Haltbarkeit
	Beständigkeit gegen Abrieb	EN 13329, Anhang E	AC 3
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329, Anhang F	IC 1
	Brandverhalten	DIN 4102 T1 EN 13501-1	B1 C _{fl} s1
	Gleitreibungskoeffizient	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,3 DS
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschrift	EN 438-2	Materialien der Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Materialien der Gruppe 3: ≥ Grad 4
	Verhalten gegenüber Zigarettenglut	EN 438-2	Leichte Veränderung der Oberfläche ≥ Grad 4
	Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02 EN 20105 - A02	Wollblauskala: ≥ 6 Graumaßstab: ≥ 4
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	Keine sichtbare Veränderung, d. h. ≤ 0,01 mm Eindruck bei Prüfung mit geradem Stahlzylinder Ø = 11,30 mm
	Verhalten bei der Simulation beim Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
	Stuhlrollenversuch	EN 425	Keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden wie in EN 425 definiert. Zu verwenden sind Einrad-Lenkrollen nach EN 12529:1998, 5.4.4.2 (Typ W)
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung - geeignet in Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial und PE-Folie als Dampfbremse	DIN EN 12664	< 0,06 (m ² K)/W - schwimmende Verlegung (in Prüfung)
	Formaldehydemission	DIN EN 14041	E1
	Umwelt/Entsorgung wie beschichtete Möbelteile / mit normalem Hausmüll möglich / in gewerblichen Müllverbrennungsanlagen	-	-



Mitglied im CELQ - Certified European Laminate Quality e. V.
Sichert die Qualität von Laminatfußbodenelementen durch Qualitätsbestimmungen und Fremdüberwachung bei CELQ-zertifizierten Mitgliedsfirmen.

Hinweis:

- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung
- Vollflächige Verklebung nur nach Rücksprache mit der Witex Anwendungstechnik
- Technische Änderungen bleiben der Witex vorbehalten

*) lt. Witex Gewährleistungsbedingungen