

novara V2

Beschreibung des Fußbodens				
Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung				
Einsatzmöglichkeiten				
Der Laminatboden novara V2 wird empfohlen für den stark beanspruchten privaten Wohnbereich und den normal beanspruchten gewerblichen Bereich (EN 13329 - 32) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.606-410				
Technische Details		Aufbau		
Abmessungen (Dekorfläche)	1376 x 156 mm		1 Overlay Besonders widerstandsfähiges Melaminharz-Overlay Oberfläche dekorabhängig - fühlbare Holzstruktur - Handscraped I - matte Oberfläche mit zweiseitiger Fuge (V2)	
Elementstärke	8 mm			2 Dekorpapier Melamindekorfilm
Verpackung	Paket: 9 Elemente / 1,93 m ² / 15 kg Palette: 60 Pakete / 115,80 m ² / 915 kg			3 Trägerplatte Aqua-Protect®
Garantieleistung* Privater Bereich Gewerblicher Bereich	25 Jahre / lebenslang 5 Jahre			4 Profilverriegelung Hydrophobierender Feuchteschutz
				5 Verriegelung (leimlos) LocTec Clickverbindung
Klassifizierungen				
		Prüfungsmethode Norm	Bewertung gemäß Norm	
	Beanspruchungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 13329	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro	
	Beanspruchungsklasse 32 Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 13329	Büro, Boutique, Café	
	LocTec Clickverbindung	-	Optimale Passung und lange Haltbarkeit	
	Aqua-Protect® Trägerplatte	-	speziell feuchtegeschützte Trägerplatte	
	2-seitige authentische Fugenoptik	-	-	
	Beständigkeit gegen Abrieb	EN 13329, Anhang E	AC 4	
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329, Anhang F	IC 2	
	Brandverhalten	DIN 4102 T1 EN 13501-1	B1 C _s s1	
	Gleitreibungskoeffizient	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0.3 DS	
	Antistatische Eigenschaften	Weksprüfung in Anlehnung an DIN EN 1815	Wekslaborprüfung erfüllt	
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht	EN 438-2	Materialien der Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Materialien der Gruppe 3: ≥ Grad 4	
	Verhalten gegenüber Zigaretteglut	EN 438-2	Leichte Veränderung der Oberfläche ≥ Grad 4	
	Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02 EN 20105 - A02	Wollblauskala: ≥ 6 Graumaßstab: ≥ 4	
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	Keine sichtbare Veränderung, d. h. ≤ 0,01 mm Eindruck bei Prüfung mit geradem Stahlzylinder Ø = 11,30 mm	
	Verhalten bei der Simulation beim Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0	
	Stuhlrollenversuch	EN 425	Keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden wie in EN 425 definiert. Zu verwenden sind Einrad-Lenkrollen nach EN 12529:1998, 5.4.4.2 (Typ W)	
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung - geeignet in Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial und Witex-PE-Folie als Dampfbremse	DIN EN 12664	< 0,06 (m ² K)/W - schwimmende Verlegung	
	Formaldehydemission	DIN EN 14041	E1	
	Umwelt/Entsorgung	<u>Private Entsorgung:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerbliche Entsorgung:</u>	Abfallschlüsselnummer AWV 170201	

* lt. Witex Garantiebedingungen

** gemäß den Witex-Durchführungsbestimmungen

Hinweis:

- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung
- Keine Freigabe für vollflächige Verklebung
- Technische Änderungen bleiben der Witex vorbehalten